

成 績 書

依 頼 者	住 所	愛知県高浜市田戸町一丁目1番地1		
	氏 名 (名称及び 代表者氏名)	愛知県陶器瓦工業組合 理事長 杉浦勝典		
依 頼 事 項		耐風圧性能試験（150サイクル法）		
試 料	品 名	7 寸紐付三角冠	数 量	1 種類
成 績 (結 果)	結 果：適 合 ただし、試験方法は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」第Ⅱ編 第2章標準試験及び建設省告示第1454号、第1458号に規定された数値並びに構造計算規定による。なお、試験瓦枚数は6枚及び地表面粗度区分はⅢとし、試験条件は下表のとおり。			
	繰返し引上げ荷重：1857N/6枚（4445N/m ² ）			
	施工地域・施工部位等区分			
	基準風速：46m/s		平均屋根高さ：13.0m	
	屋根の部位：棟端部		ピーク風力係数：-5.0	
	施工条件（施工材料及び緊結材）			
	試験瓦 緊結方法	全数ねじ留め緊結及び山形金物補強工法		
	棟 芯 材	スギ（T 30×W 40mm）		
	補強金物	ステンレス製一体型山形金物（T1.2×H60mm）、910mm ピッチ施工		
	野地板	構造用合板（T12×W910×L1820 mm）		
緊結材種類	棟 芯 材：ステンレス製皿木ねじ（φ3.5×L32mm）、補強金物ごとに2本緊結 補強金物：ステンレス製皿木ねじ（φ3.5×L32mm）、2本緊結 試験 瓦：パッキン付ステンレス製瓦用ねじ（φ4.5×L65mm）			
－ 以 下 余 白 －				
受 付 施 設	産業技術研究所（常滑窯業技術センター三河窯業試験場）			
試料の成績（結果）は上記のとおりです。 平成20年11月 5日 愛知県産業技術研究所長 安 井 克 幸				

