

成 績 書

依頼者	住所	愛知県高浜市田戸町一丁目1番地1		
	氏名 (名称及び 代表者氏名)	愛知県陶器瓦工業組合 理事長 樺山朋久		
依頼事項		耐風圧性能試験（150 サイクル法、1 サイクル引張法）		
試料	品名	J 形袖瓦（右）	数量	1 種類
	別紙のとおり。 以下余白			
成績 (結果)				
受付施設		産業技術センター三河窯業試験場		
試料の成績（結果）は、上記のとおりです。				
令和 7 年 2 月 21 日				
あいち産業科学技術総合センター所長 中 川 幸 臣				



(注) 試料品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。

耐風圧性能試験（150 サイクル法）

品 名	結 果	試 験 方 法
J 形袖瓦 (右)	設定した風圧力に 対する耐力あり	「2021 年改訂版 瓦屋根標準設計・施工ガイド ライン」第 3 章標準試験並びに建設省告示第 1454 号及び第 1458 号に規定された数値及び構 造計算規定による。なお、試験瓦の有効瓦枚 数は 1 枚とし試験条件は下表のとおり。

繰返し引上げ荷重：330N/1 枚 (4634N/m ²)	
施工地域・施工部位等区分	
基準風速：40 m/s	平均屋根高さ：7.0 m
地表面粗度区分：Ⅱ	ピーク風力係数：-5.4
屋根の部位：棟端部	
施工条件	
試験瓦	J 形袖瓦 (右) ステンレス鋼製スクリュー釘 (φ2.4×L55mm) による尻部 2 か所緊結及び パッキン付きステンレス鋼製ねじ (φ3.8×L75mm) による右側頭部 1 か所 緊結
瓦 棧	スギ (T15×W30mm) 鉄丸釘 (N50) による垂木上 455mm ピッチ緊結
登り淀	スギ (T40×W30mm) ステンレス鋼製コーススレッドねじ (φ4.2×L65mm) による垂木上 455mm ピッチ緊結
野地板	構造用合板 (T12mm)

耐風圧性能試験（1 サイクル引張法）

品 名	結 果	試 験 方 法
J 形袖瓦 (右)	釘の引き抜けを認めた 引き上げ荷重 809N/1 枚 (11400N/m ²)	150 サイクル試験終了後、加力装置の最 大引き上げ荷重で 1 サイクル引き上げ 試験を行い、瓦を留め付ける釘等の引 き抜けや瓦の破損の有無を確認した。

以下余白